

Z.I. des Trois Routes
22, rue de l'Europe
49120 CHEMILLE
Tél. 02.41.30.53.68 - **Fax.** 02.41.30.69.63
E-mail : thomasosec@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE n° 1540
Edition : 04/2005
Classification AFNOR NF T 36-005
Famille : I **Classe : 7b2**


OSEC
intérieur

Définition du produit

Le revêtement anti-condensation **OSEC** est composé de divers produits minéraux spécifiques ayant d'excellentes propriétés d'absorption d'eau.
Les liants sont obtenus à partir d'une émulsion vinylique.

Caractéristiques générales

Le revêtement **OSEC** est destiné à la protection des sous faces de toitures sujettes à la condensation par point de rosée. Il permet de réguler la condensation que l'on rencontre dans les bâtiments, malgré les dispositions réglementaires de ventilation. Cette ventilation est indispensable pour permettre au revêtement **OSEC** de remplir parfaitement sa fonction. (Cf DTU 40-35).



Caractéristiques techniques

Densité	1 +/-0,05
Extrait sec	28 % +/-2
Aspect	pâteux
Transport	Non dangereux

Séchage à 20 ° C et 65 % H.R. :
Sec : 48 heures
Incombustible

Mode d'emploi

Le revêtement OSEC s'applique par projection à l'aide de pistolets et matériels traditionnels (machine à vis, pot sous pression sortie basse) employés pour les produits pâteux : avec buse de 4 mm.
Ce produit est prêt à l'emploi. Mise en suspension par agitation mécanique. Le matériel utilisé doit être lavé à l'eau. Ne pas appliquer sur des supports humides, et/ou à des températures inférieures à 5 ° C.

Consommations en atelier

Capacités d'absorption d'eau

Type	g/m²
OSEC 300	300
OSEC 400	400
OSEC 500	500

Consommation par couche au m²

OSEC 300	1,200 kg
OSEC 400	1,400 kg
OSEC 500	1,600 kg

Domaines d'utilisation

Le revêtement OSEC s'applique sans problème sur pratiquement tous les supports dégraissés et non pulvérulents tels que :

- bacs acier, galvanisés, prélaqués, tôles aluminium, polyester, PVC
- béton, briques, enduits

Sur les métaux ferreux rouillés, il convient d'appliquer une couche d'antirouille (FEROPRIM)

Conditionnement

Emb. de : 25 kg

Stockage

12 mois en emballage plein et clos hors gel et hors températures élevées

---

La présente notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont donnés de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.